



SUCARMO S.L

SUMINISTROS DE FERRETERIA INDUSTRIAL

Cola de Poliuretano D-4

Ref: 801.40.075

TAPON TWIST LOOK



SUCARMO PU 801.40 es una cola monocomponente a base de poliuretano autoendurecedora, con máxima resistencia al agua y altas temperaturas; supera el test D 4 según DIN/EN 204.

Posibilidades de aplicación

- Encolado de ventanas y de puertas (por ej.: encolado de láminas en la fabricación de ventanas y de juntas en la fabricación de puertas)
- Encolado de capas de madera y aglomerados de madera
- Encolado de juntas para la utilización exterior
- Encolado de juntas de placas de MDF
- Encolado de paneles de fibras minerales
- Encolado de cerámicas, de hormigón y de espumas rígidas

Aplicación

Condiciones para la aplicación:

La temperatura ideal de trabajo es de 20 °C, la humedad ideal de la madera es de 8 - 12 %. No trabajar a una temperatura inferior a +5 °C. Las superficies a encolar deben estar limpias, exentas de grasa y secas. Eliminar el antiadherente en las superficies sintéticas.

Métodos de aplicación:

Con rodillo manual, espátula o botella

Aplicación de la cola:

Es suficiente aplicar en una sola cara, pero en la cara a encolar menos porosa.

Cantidad a aplicar:

100 - 200 g / m² según el material.

Tiempo abierto:

20 - 25 minutos a aprox. 20 °C. Este tiempo es reducido si la temperatura ambiente, la humedad del aire o la acción de la humedad aumenta.

PARA MAS INFORMACION SOLICITE FICHA TECNICA

CAJAS DE 15 BOTTELLAS DE 0,75 KG